

## Клейова суміш КЛЕЙ-11

цементна стандартизированная

### Технічні характеристики

Пропорція суміші.....	0,17-0,20 л.води/кг
Витрата суміші .....	від 2 кг/м <sup>2</sup>
Витрата суміші на 1 мм сущільного шару .....	1,4 кг/м <sup>2</sup>
Час придатності розчину для використання.....	2 години
Відкритий термін робіт .....	20 хвилин
Час корегування плитки .....	10 хвилин
Час твердіння розчину .....	min 24 години
Адгезія до основи після:	
- витримування в повітряно-сухих умовах .....	min 0,8 МПа
- замочування у воді .....	min 0,8 МПа
- навпремінного заморожування і відтаювання, 50 циклів.....	min 0,7 МПа
Морозостійкість.....	min 50 циклів
Температура основи .....	від +5° до +30°C
Температура експлуатації.....	від -30° до +85°C

#### 1. Галузь застосування

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-11» призначена для облицювання усередині і зовні будинків по бетонних, цегляних, оштукатурених поверхнях керамічними плитками й іншими лицювальними матеріалами з водоголінанням не менш 3% і розміром не більш 400x400 мм. Можливе використання в приміщеннях з високою вологістю (душові кабінки, ванни і кухонні кімнати та ін.). При застосуванні зовні та всередині споруд для приkleювання плитки з водоголінанням менш 3% необхідно в клейову суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-11» додати еластичну емульсію «ЗАПРАВА-65».

#### 2. Склад

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-11» виготовлена на основі високоякісного портландцементу з мінеральними заповнювачами і полімерними домішками.

#### 3. Властивості

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-11» має високу фіксуючу здатність, стійка до сповзання з вертикальних поверхонь, водостійкість, морозостійкість, економічна, зручна у застосуванні.

#### 4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути ненеформірюючою, міцною і рівною; очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні шари потрібно видалити. Вибоїни, відколи, тріщини необхідно закрити ремонтною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-10»; нерівності до 30мм — штукатурною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-41». Невеликі нерівності можна вирівняти клейовою сумішшю «БудМайстер «КЛЕЙ-11». Поверхні, що сильно вирахують рідину, повинні бути оброблені грунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТЯ-51» або «КРИТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Слабо вирахуючі вологу поверхні обробити грунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТЯ-60» і витримати не менш 2 годин.

Роботи по підготовці основи необхідно завершити, не менш ніж за 24 години до початку лицювальних робіт.

#### 5. Приготування розчину

Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,17-0,20л на 1кг суміші (4,25-5,0л на мішок 25кг). Ретельно перемішати мішалкою або низькообертовим дрилем з насадкою до однорідної консистенції без грудок і згустків. Після цього розчин витримати 5 хвилин і знову ретельно перемішати. Розчин зберігає свої клеючі властивості протягом 2 годин.

#### 6. Порядок робіт

Клейову суміш наносять тонким шаром на підготовлену основу за допомогою металевого шпателя або терки і розгладжують зубчастим шпателем. За один прийом наносять таку кількість розчину, яку можна використати протягом 15 хвилин. **Плитку попередньо не замочувати.** Після нанесення клею плитку потрібно прикласти і притиснути до основи. Розташування плитки можна корегувати протягом, приблизно, 10 хвилин після її приkleювання. **Максимальна товщина щойно нанесеної розчинової суміші під плиткою не повинна перевищувати 10мм.** Мінімальна товщина шару повинна бути не менш 2мм. Для зручності ширину шва між плитками виставляють за допомогою дистанційних хрестиків. Залишки розчинової суміші необхідно ретельно видалити до її затвердіння вологою губкою. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 години після укладання плитки. В якості затирочної суміші застосовують матеріали «БудМайстер «КРАЙКА-11/21», «КРАЙКА-12/22» або «КРАЙКА-15/25».

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

#### 7. Рекомендації

При протягах, високій температурі, сильно вирахуючі вологу основі час укладання плитки скорочується. При виконанні зовнішніх робіт застосовують комбінований метод укладання плитки: клей наносять на основу та розгладжують зубчастим шпателем, також розчинову суміш наносять товщиною до 1мм і на плитку, повністю покриваючи її поверхню.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°C. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°C й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання клейової суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальність за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

#### 8. Примітка

Клейова суміш «БудМайстер «КЛЕЙ-11» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

#### 9. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

#### 10. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання не менше 12 місяців з дати виготовлення, зазначененої на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

#### 11. Витрата

У середньому витрачається від 2кг клею на 1м<sup>2</sup>, залежно від товщини нанесеного шару і стану поверхні.

Розміри плитки (мм)	Розміри зуба шпателя (мм)	Ширина розшиrovочного шва (мм)	Середня витрата клею (кг/м <sup>2</sup> )
50x50	3	1,5	2,0
100x100	4	2,0	2,6
150x150	6	2,5	3,7
150x200	6	3,0	3,7
200x250	8	3,0	4,9
200x300	8	4,0	4,9
250x300	8	4,0	4,9
300x300	10	5,0	6,3
<b>400x400</b>	<b>12</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>

Суміш ТМ «БудМайстер» Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.

# Клеевая смесь КЛЕЙ-11

## цементная стандартная

### Технические характеристики

Пропорция смеси .....	0,17-0,20 л.воды/кг
Расход смеси .....	от 2 кг/м <sup>2</sup>
Расход смеси на 1 мм сплошного слоя.....	1,4 кг/м <sup>2</sup>
Время пригодности раствора к использованию.....	2 часа
Открытое время работ.....	20 минут
Время корректировки плитки .....	10 минут
Время отвердевания раствора .....	min 24 часа
Адгезия к основе после:	
- выдерживания в воздушно-сухих условиях.....	min 0,8 МПа
- замачивания в воде.....	min 0,8 МПа
- попеременного замораживания и оттаивания, 50 циклов.....	min 0,7 МПа
Морозостойкость.....	min 50 циклов
Температура основания.....	от +5° до +30°C
Температура эксплуатации .....	от -30° до +85°C

### 1. Область применения

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-11» предназначена для облицовки внутри и снаружи зданий по бетонным, кирличным, оштукатуренным поверхностям керамическими плитками и другими облицовочными материалами с водопоглощением не менее 3% и размером не более 400x400мм. Возможное применение в помещениях с высокой влажностью (душевые кабинки, ванные и кухонные комнаты и т.д.). При использовании снаружи и внутри зданий для приклеивания плитки с водопоглощением менее 3% необходимо в клеевую смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-11» добавить эластифицирующую эмульсию «ЗАПРАВА-65».

### 2. Состав

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-11» изготовлена на основе высококачественного портландцемента с минеральными заполнителями и полимерными добавками.

### 3. Свойства

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-11» имеет высокую фиксирующую способность, устойчива к сползанию с вертикальных поверхностей, водостойкая, морозостойкая, экономична, удобна в применении.

### 4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основание должно быть недеформируемым, прочным и ровным; очищенным от пыли, грязи, известняковых материалов, масел, жиров и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Выбоины, сколы, трещины необходимо заделать ремонтной смесью «БудМайстер «ТИНК-10»; неровности до 30мм — штукатурной смесью «БудМайстер «ТИНК-41». Небольшие неровности можно выровнять kleевой смесью «БудМайстер «КЛЕЙ-11». Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТЯ-51» или «КРИТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Слабо впитывающие поверхности обработать грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТЯ-60» и выдержать не менее 2 часов.

Работы по подготовке основания необходимо завершить, не менее чем за 24 часа до начала облицовочных работ.

### 5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,17-0,20л на 1кг смеси (4,25-5,0л на мешок 25кг). Тщательно перемешать мешалкой или низкооборотистой дрелью с насадкой до однородной консистенции без комков и сгустков. После чего раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать. Раствор сохраняет свои клеящие свойства на протяжении 2 часов.

### 6. Порядок работ

Клеевую смесь наносят тонким слоем на подготовленное основание с помощью металлического шпателя или тёрки и разглаивают зубчатым шпателем. За один приём наносят такое количество раствора, которое можно использовать в течение 15 минут. **Плитку предварительно не замачивать.** После нанесения клея плитку нужно приложить и прижать к основанию. Расположение плитки можно корректировать в течение, примерно, 10 минут после её приклеивания. **Максимальная толщина свежеуложененной растворной смеси под плиткой не должна превышать 10мм.** Минимальная толщина слоя должна быть не менее 2мм. Для удобства ширина шва между плитками выставляют с помощью дистанционных крестиков. Остатки растворной смеси необходимо аккуратно удалить до её затвердевания влажной губкой. Затирание швов необходимо начинать не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки. В качестве затирочной смеси применяют материалы «БудМайстер «КРАЙКА-11/21», «КРАЙКА-12/22» или «КРАЙКА-15/25».

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

### 7. Рекомендации

При сквозняках, высокой температуре, сильно впитывающей основе время укладки плитки сокращается. При выполнении наружных работ применяют комбинированный метод укладки плитки: клей наносят на основание и разглаивают зубчатым шпателем, также растворную смесь наносят толщиной до 1мм и на плитку, полностью покрывая ее поверхность.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°C. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°C и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут изменяться. В случае использования kleевой смеси в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не неёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

### 8. Примечание

Клеевая смесь «БудМайстер «КЛЕЙ-11» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

### 9. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

### 10. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.

### 11. Расход

В среднем расходуется от 2кг клея на 1м<sup>2</sup>, в зависимости от толщины наносимого слоя и состояния поверхности.

Размеры плитки (мм)	Размеры зуба шпателя (мм)	Ширина расшивочного шва (мм)	Средний расход клея (кг/м <sup>2</sup> )
50x50	3	1,5	2,0
100x100	4	2,0	2,6
150x150	6	2,5	3,7
150x200	6	3,0	3,7
200x250	8	3,0	4,9
200x300	8	4,0	4,9
250x300	8	4,0	4,9
300x300	10	5,0	6,3
400x400	12	5,0	7,5

Смесь ТМ «БудМайстер» Ц.1. ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011.