



Aura Fasad Expo

Универсальная краска для фасадов и интерьеров.

- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Атмосферостойкая



Описание	
Свойства	<p>Матовая акриловая краска для наружных и внутренних работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Идеальна для неровных и пористых поверхностей. ✓ Обладает очень хорошей укрывистостью (база А). ✓ Повышенная адгезия с различными основаниями позволяет применение по гладким, тяжело поддающимся окраске поверхностям. ✓ Создаёт атмосферостойкое, эластичное защитное покрытие. ✓ Прекрасно моется. ✓ Сохраняет насыщенность цвета. ✓ Паропроницаема, не препятствует естественному дыханию поверхностей. ✓ Колеруется по системе Eskarocolor. ✓ Идеально подходит для проведения комплексных ремонтных работ. <p>КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 1062-1:2012 EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V2 W2 A0 C0.</p>
Назначение	<p>Окрашивание фасадов и интерьеров. Применяется также для образования матовых покрытий, устойчивых к мытью, внутри помещений. Для наружных и внутренних работ.</p>
Типы поверхностей для нанесения	<p>Новые или ранее окрашенные водно-дисперсионными красками минеральные основания – бетон, силикатный кирпич, заштукатуренные, оштукатуренные и др. пористые поверхности, а также гипсокартон, древесные материалы, стеклообои и пр. Возможно нанесение на готовые элементы из тяжелого бетона. В этом случае краска разбавляется водой до 10%.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Краски-основы для системы колеровки Eskarocolor – это четко выверенная рецептура, постоянство количественного и качественного состава, а также исключительная точность фасовки. ✓ СТАНДАРТ ДСТУ EN 1062-1:2012
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и</p>

	<p>обеспылить.</p> <p>Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять акриловой шпатлевкой.</p> <p>Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности (во избежание пятнообразования) окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой ТМ Aura или ТМ Eskaro.</p> <p>При нанесении поверх старой краски при реставрационных работах необходимо на небольшом участке поверхности проверить совместимость покрытий.</p> <p>Между нанесением свежего цементного штукатурного слоя и покраской должно пройти не менее 3 недель.</p>
Нанесение	<p>Перед применением краску тщательно перемешать.</p> <p>Использование базы А (база А – белая): наносить валиком, кистью или распылителем не менее 2-х слоев. Для грунтования основания краску рекомендуется разбавить максимум 10% воды. Второй слой наносить без разбавления. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше +30°C. Запрещается окрашивать фасады во время дождя, тумана или изморози.</p> <p>Использование базы TR: базу TR (бесцветную) краски использовать только в затонированном (по системе Eskarocolor) виде. Затонированную краску TR-базы не разбавлять. Перед нанесением базы TR поверхность окрасить в 1 слой краской Aura Fasad Exro база А (белая), которая затонирована в более светлый оттенок цвета финишного покрытия. Затонированную базу TR краски наносить в 2-4 слоя. Количество слоев зависит от цвета. Так, для насыщенных красных, оранжевых, желтых, салатовых цветов может потребоваться нанесение 4-х слоев. Не рекомендуется наносить краску базы TR с помощью кисти, так как могут оставаться полосы от кисти, которые после высыхания могут иметь более темный оттенок.</p> <p>Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски. Окончательную стойкость к атмосферным и механическим воздействиям покрытие приобретает через 3-4 недели.</p>
Уход за окрашенной поверхностью	<p>В течение 3-4 недель с момента нанесения краски, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость, обращайтесь с поверхностью осторожно.</p> <p>Для очистки используйте мягкие губки и тряпки.</p> <p>Сильное трение может сделать поверхность глянцевой.</p> <p>Для мытья рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9).</p> <p>Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки.</p> <p>Для удаления плесени используйте Biotol и Biotol Spray.</p>
Цвет	Белая (База А). Бесцветная (База TR).
Колеровка	Более 16500 оттенков, насыщенные и пастельные тона. Машинная тонировка по системе Eskarocolor: база А и TR. Водоразбавимыми пигментными пастами ТМ AURA: база А.
Расход	4-7 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности. Для точного определения расхода краски рекомендуется провести пробную окраску на объекте.
Время высыхания	При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% второй слой краски наносить через 4-6 часов после нанесения первого. Покрытие устойчиво к воздействию влаги спустя 24 часа после нанесения.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой с мылом. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Полимерная акриловая дисперсия, диоксид титана (для базы А), вспомогательные вещества, вода.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом

	помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Краска является пожаро- и взрывобезопасной.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	База А: 1 л (1,48 кг) - 2,5 л (3,7 кг) – 5 л (7,4 кг) – 10 л (14,8 кг) База TR: 0,9 л (1,28 кг) - 2,25 л (3,2 кг) – 9 л (12,8 кг)
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	