



Штукатурные системы

10/2013

Шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш

Сухая гипсовая смесь для шпаклевания

Описание материала	Область применения	Свойства
Шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш представляет собой порошкообразный материал на гипсовой основе с добавлением полимерных модификаторов.	КНАУФ Мульти-финиш применяется для шпаклевания необработанных и неровных поверхностей, заделки стыков между сборными бетонными конструкциями, щелей и отверстий, а также для предварительной обработки ровных поверхностей, таких как бетонные поверхности, гипсокартонные плиты и штукатурки. КНАУФ Мульти-финиш может превосходно применяться для устройства поверхностей согласно стандарту качества Q4 (затертая). КНАУФ Мульти-финиш также может применяться для высококачественного декоративного оформления поверхности внутри помещения или подготовки ее под покраску.	<ul style="list-style-type: none"> • Гипсовая вяжущая основа. • Порошкообразный материал, готовый к использованию. • Универсальное применение. • Возможность приготовления-нанесения машинным способом. • Очень пластичная. • Быстро сохнущая. • Для внутренних работ

Подготовка поверхности	Приготовление	Порядок работы
<ul style="list-style-type: none"> • Поверхность должна быть очищенной и обладать необходимой несущей способностью, бетонная поверхность должна быть сухой и очищена от изолирующих материалов. • Состояние основания под штукатурку необходимо проверить согласно VOB часть С DIN 18350 или VOB часть В DIN 1961. • В зависимости от качества бетонной поверхности рекомендуется провести предварительную обработку грунтовкой КНАУФ Бетонконтакт. • Гипсокартонные плиты прогрунтовать КНАУФ Путцгрунд, старые штукатурки обработать КНАУФ Тифенгрунд. 	<p>Высыпать КНАУФ Мульти-финиш в чистую воду, чтобы материал был полностью покрыт водой (мешок 25 кг на 18 л воды) и размешивать ручной электромешалкой на малых оборотах до образования однородной массы без комочков, пластичной консистенции</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не добавляйте каких-либо добавок! 	<ul style="list-style-type: none"> • КНАУФ Мульти-финиш необходимо выработать в течении примерно 60-80 мин. • Сначала заполните швы между сборными конструкциями, а при необходимости зашпаклюйте их в ходе второго рабочего цикла и сравняйте относительно примыкающих поверхностей. Если предусмотрено завершающее покрытие поверхности красящим материалом, то рекомендуется использовать ленту для швов. • При нанесении КНАУФ Мульти-финиш по всей поверхности, шпаклевочную массу следует вытягивать с помощью правила или широкого шпателя, а при нанесении машинным способом — с помощью кельмы, штукатурной лопатки или шпателя и через 50 мин. затереть.

Расход материала	Поставка/Хранение
Около 1 кг на 1 м ² и 1 мм толщины слоя. Одного мешка (25 кг) достаточно, чтобы зашпаклевать до 25 м ² при слое 1 мм.	<p>Форма поставки: Мешок 5 кг, 10 кг, 25 кг</p> <p>Хранение: Около 6 месяцев, в сухих помещениях на деревянных поддонах. Поврежденные мешки необходимо хорошо запечатать.</p>

ДП „Кнауф Маркетинг“

Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел.: (044) 277-9924, 277-9900

Факс: (044) 277-9901

www.knauf.ua

info@knauf.ua

- ▶ Донецк (062) 3325986
- ▶ Одесса (048) 7385427
- ▶ Львов (067) 3427169
- ▶ Ивано-Франковск (0342) 502608

- ▶ Крым (067) 4099714
- ▶ Днепропетровск (067) 5021707
- ▶ Харьков (067) 2434050

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при использовании исключительно материалов фирмы КНАУФ или рекомендованной фирмой КНАУФ продукции.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требующее получения разрешения от фирмы КНАУФ Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.